

Описание:	Лента бутил-каучуковая односторонняя, изготавливаемая методом экструзии мастики (полимерной бутил-каучуковой пасты) с последующим нанесением защитных слоев.
Состав:	Бутил-каучуковая паста; защитная полимерная пленка с верхней стороны ленты; легкоъемная антиадгезионная пленка с нижней стороны ленты.
Применение:	Работы по применению ЭЛОТЕН Butyl F должны производиться при температуре не ниже минус 10°C. При более низких температурах следует прогревать ленту, например, феном горячего воздуха. Перед использованием ленты поверхность проемов и смежные поверхности конструкции, а также полотно соединяемых материалов (профилированных мембран и т.д.) должны быть сухими, очищены от наплывов растворов, загрязнений и пыли. На ржавой поверхности удалить отслаиваемый наружный слой ржавчины. Масляные поверхности следует обезжирить. Не рекомендуется наносить ленту на влажную поверхность. Раскрой ленты по длине следует выполнять с припуском в местах соединения. Ленту применяют путем нанесения на поверхность изолируемого шва с одной стороны или с двух сторон.
Эксплуатация:	Во время эксплуатации не допускается воздействие на ленту прямых солнечных лучей. Не допускается воздействие на самоклеящийся слой ЭЛОТЕН Butyl F химически активных веществ, растворителей бензинового ряда и т. д.

МАРКИРОВКА	ЭЛОТЕН Butyl F 15	ЭЛОТЕН Butyl F 10
-------------------	--------------------------	--------------------------

РАЗМЕРЫ		<i>tol.</i>		
Толщина	ГОСТ 2678	мм	1	± 5%
Масса	ТУ ИМ 001-690672-71-2020	г/м.п.	280	± 10%
Длина	ГОСТ 2678	м	10	+ 1%
Ширина	ГОСТ 2678	мм	150	+ 1%
Прямолинейность	Не нормируется	мм/10м	не нормируется	-

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		<i>tol.</i>		
Видимые дефекты	ТУ ИМ-001-69067271-2020	визуально	липкая мастичная лента без разрывов и включений	-
Прочность связи с бетоном при отслаивании	ГОСТ 10174	Н/см	≥5	-
Прочность связи с металлом при отслаивании	ГОСТ 10174	Н/см	≥5,5	-
Прочность связи с полиэтиленовыми мембранами (Тетфонд, Изостуд, другие) при отслаивании	ТУ ИМ-001-69067271-2020	Н/см	≥3,5	-
Прочность на сдвиг клеевого соединения	ГОСТ 26589	Н/2см	≥2,0	-
Водопоглощение	ГОСТ 25945	%	<0,3	-
Сопrotивление паропроцианию	ГОСТ 25898	м ² чПа/мг	≥2,0	-
Теплостойкость в течение 2 часов	ГОСТ 2678	°C	≥85	-
Водонепроницаемость в течение 72 часов	ГОСТ 2678	Па	≥600	-
Гибкость на брусе радиусом 5мм	ГОСТ 26589	°C	≤-40	-
Прогнозируемый срок службы условных лет эксплуатации	ТУ ИМ 001-690672-71-2020	год	≥10	-
Температура применения		°C	≥-10	-

ОГНЕСТОЙКОСТЬ	
Горючесть	ГОСТ 30244 Класс Г4

УПАКОВКА		2 рулона в картонной коробке	3 рулона в картонной коробке
Тип упаковки			
Количество рулонов на поддоне		144	216
Количество метров погонных на поддоне		1440	2160
Вес поддона, кг		427	435

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Для наружных и внутренних работ по герметизации, гидроизоляции, пароизоляции, виброизоляции и шумоизоляции, а также склеивания материалов между собой в промышленном и гражданском строительстве. Используется как в новом строительстве, так и при ремонте. Температурный диапазон работы изделия от минус 70°C до плюс 140°C.

Безопасность: Материал без асбеста, смол и опасных веществ. Относится к 4 классу по степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007 и не представляет опасности для человека и экологии. Не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433.

Хранение: Хранить на закрытом складе или под навесом, вдали от источников тепла. Допускается хранение в заводской упаковке на открытом складе до 14 суток, при этом рекомендуется выполнить вертикальные надрезы упаковочного пакета с каждой стороны поддона. Перед применением в условиях отрицательных температур выдержать в тепле при +25°C в течение 24 часов.

Другое: Производитель имеет право вносить изменения в технические показатели без предварительного уведомления.