

# COVER UP

**ОПИСАНИЕ:** гидроизоляционный материал из тканного полиэтилена высокой плотности, покрытый с обеих сторон несколькими слоями полиэтилена низкой плотности. Применение: противофильтрационные, противокапиллярные экраны, укрытие различных сооружений (полигоны ТБО, накопители и отстойники, искусственные водоемы, золо- и шлакоотвалы и пр.).  
Материал поставляется в рулонах или картами на паллетах (максимальный размер полотна зависит от типа мембраны).

## СТРУКТУРА

Наименование	COVER UP 240 XLT	COVER UP 380 XLT	COVER UP 550 XLT
Цвет	черный	черный	черный
Материал	полиэтилен высокой плотности + полиэтилен низкой плотности		

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норматив	Ед.изм	Допуски	COVER UP 240 XLT	COVER UP 380 XLT	COVER UP 550 XLT
Поверхностная плотность	ГОСТ Р 50277-92	г/м <sup>2</sup>	±10 %	240	380	550
Толщина	ГОСТ Р 50276-92	мм	±10 %	0,4	0,6	0,8
Предел прочности при растяжении, не менее (в продольном / поперечном направлении)	ГОСТ 11262-80	МПа	±10 %	44/44	50/50	50/50
Предел прочности при растяжении, не менее (в продольном / поперечном направлении)	ГОСТ 11262-80	кН/м	±10 %	18/18	30/30	40/40
Относительное удлинение при разрыве, не менее (в продольном / поперечном направлении)	ГОСТ 11262-80	%	±10 %	40/40	45/45	45/45
Штамповые испытания на продавливание (CBR)	ГОСТ Р 56335	кН	±10 %	2,3	3,9	5
Светостойкость (УФ-стойкость)	ГОСТ Р 55031	%	не менее	95	95	95
Водопроницаемость	ГОСТ Р 52608	мм/сек	-	не проникаем	не проникаем	не проникаем
Устойчивость материала к воздействию щелочной среды	ГОСТ 55025	%	не менее	95	95	95
Устойчивость материала к воздействию кислотной среды	ГОСТ 55025	%	не менее	95	95	95
Грибостойкость	ГОСТ 9.049	-	-	ПГ00з	ПГ00з	ПГ00з
Морозостойкость	ГОСТ Р 55032	%	не менее	90	90	90
Гибкость на стрегне радиусом 5 мм, при Т= - 60°С	ГОСТ Р 55033	-	-	трещин нет	трещин нет	трещин нет
Потеря прочности геомембраны после 90 сут. старения при Т= 85°С	ГОСТ Р ЕН 1296	%	не менее	75	75	75
Сопrotивление раздиру	ГОСТ 262-93 (ИСО 34-79)	Н	±10 %	60/60	80/80	105/105

Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения. Указанные выше характеристики относятся к стандартной продукции. Возможность производства нестандартных специальных продуктов требует дополнительного обсуждения.

